





[5] 遮音性能

表10

No.	構造	材料構成	透過損失 (dB)						測定場所
			Hz125	250	500	1,000	2,000	4,000	
1		小波 6.3mm	16	20	25	27	23	28	大成建設(株) 技術研究所
2		小波 6.3mm フレキシブル板 4mm	17	29	38	44	40	49	(財)小林 理学研究所
3		小波 6.3mm スレート・ 木毛セメント合成板 25mm	26	33	39	39	41	49	大成建設(株) 技術研究所

(参考)材料の遮音性能比較表

表11

No.	材 料		透過損失 (dB)						測定場所
			Hz125	250	500	1,000	2,000	4,000	
1		ノンアスベスト品	25	23	27	28	30	38	(財)小林 理学研究所
2		石綿含有品	25	23	26	27	30	38	